

Dekoral AKRYLIT W



ZAKRES STOSOWANIA



Odporna na szorowanie farba lateksowa Dekoral AKRYLIT W przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optymalne dobranie właściwości fizykochemicznych i optycznych pigmentu sprawia, że powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje śnieżnobiały odcień. Kombinacja substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba jest odporna na promieniowanie UV i nie żółknie z upływem czasu, gwarantując 5 lat trwałości bieli. Matowe wykończenie optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Produkt przeznaczony jest także do renowacyjnego malowania wewnątrz. Farba polecana do aplikacji wałkiem i natryskiem hydrodynamicznym.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na szorowanie
- 5 lat trwałości bieli
- Optymalna do natrysku hydrodynamicznego
- Bardzo dobrze kryjąca
- Matowe wykończenie powłoki
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni
- Wydajność 14 m²/L
- Farba odporna na promieniowanie UV, nie żółknie w czasie – kombinacja wysokoaktywnych substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba odporna jest na promieniowanie UV oraz nie żółknie wraz z upływem czasu

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	4000-16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,600
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Klasa 3 wg PN-EN-13300.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1*-2 warstwy (*w przypadku przemalowania ścian i sufitów białych bez plam i przebarwień) wydajność do 14 m ² /L - przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre, wałek Microfibre Extra, wałek Polyamide Magic
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności podłoża zastosuj GRUNT L Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zafłuszczenia zabezpiecz farbą NA PLAMY Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE**Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Klasa 3 wg PN-EN-13300.
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkt zawiera max. 30 g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	1,0 L 3,0 L 5,0 L 10,0 L
Data aktualizacji	19.08.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.