

Dekoral CHLOROKAUCZUK



ZAKRES STOSOWANIA

Chlorokauczuk przeznaczony do powierzchniowego, ochronnego malowania i renowacji podłoży stalowych, żeliwnych, w tym konstrukcji budowlanych, eksploatowanych na zewnątrz. Może być stosowany do malowania pionowych podłoży betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych i zewnętrznych (nienarażonych na nadmierne ścieranie), po ich uprzednim zagruntowaniu.



GŁÓWNE CECHY



- Do 10 lat ochrony antykorozyjnej*
- Wysoki połysk
- Odporna na zarysowania
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
- Aplikacja bez podkładu na beton
- Ochrona antykorozyjna stali konstrukcyjnej w zestawie z PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral (kategoria korozyjności C2 H wg PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018)

* Trwałość określona zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw PODKŁADU ANTYKOROZYJNEGO o łącznej grubości 90 µm na sucho i 1 warstwy CHLOROKAUCZUKU o grubości 40 µm na sucho.

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały + 10 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	połysk
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	500-1500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,940-1,200

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	pędzel: 1-2 warstwy, natrysk pneumatyczny: 3 warstwy wydajność do 10 m²/L
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	24h (sucha w dotyku)
Nanoszenie drugiej warstwy	po 72h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	pędzel płaski 6550
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej nakładaj zestaw: 2 warstwy PODKŁADU ANTYKOROZYJNEGO i min. 1 warstwę emalii CHLOROKAUCZUK.
- Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu zagruntuj rozcieńczoną emalią chlorokauczukową, dodając max. 5% objętości rozpuszczalnika do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym, odpyl i odtłuść. Usuń powłoki złuszczone i spękałe.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych, należy nanieść 2 warstwy PODKŁADU ANTYKOROZYJNEGO Dekoral o łącznej grubości nominalnej 90 µm na sucho oraz 1 warstwę Dekoral CHLOROKAUCZUK o grubości 40 µm na sucho.
- Przy wymalowaniach renowacyjnych, bez śladów korozji, rekomendowane są 1-2 warstwy Dekoral CHLOROKAUCZUK.
- Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność (do 10 m²/L).
- Następną warstwę nakładaj po wyschnięciu powłoki - min. po 72 h.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.

WAŻNE

Pełne właściwości eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 73 h od nałożenia ostatniej warstwy.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	ITB-KOT-2022/2166 Zestaw wyrobów malarskich Dekoral PODKŁAD ANTYKOROZYJNY i Dekoral CHLOROKAUCZUK do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych KDWU-PPGDP-263.
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/L (2010). Produkt zawiera max. 500 g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,9 L 5,0 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.