

## Dekoral EMAKOL



### ZAKRES STOSOWANIA



Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (takich jak: okna, drzwi, meble, lamperie, ogrodzenia itp.). Polecana do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

### GŁÓWNE CECHY



- 6 lat ochrony
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Gruntoemalia – bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń
- Tworzy idealnie gładkie powłoki
- Obniżona zawartość rozpuszczalników
- Bardzo łatwa aplikacja – wystarczy 1 warstwa przy wymalowaniach renowacyjnych (tym samym kolorem)
- Wysoka wydajność (do 18 m<sup>2</sup>/L)

### DANE TECHNICZNE



Kolor	połysk: biały + 21 kolorów gotowych mat: biały + 7 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	Połysk
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1600-2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,00-1,20

### APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1 - 2 warstwy: biały, 1-3 warstwy: kolor (w zależności od koloru) I wydajność do 18 m <sup>2</sup> /L przy jednej warstwie
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	17h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 17h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Extra Felt, wałek Felt, pędzel Oval, pędzel płaski
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio nie malowane) zagruntuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT DO DREWNA marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno w 2-3 warstwach.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Tynki mineralne (nowe) pod lamperie zagruntuj Pokostem Lnianym marki Drewnochron, a następnie, w celu ujednoczenia podłoża, GRUNTEM DO DREWNA marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.

### MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz dodatkami max. 2% obj. rozcieńczalnika.
- Maluj za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony i silnego krycia wyrób nanoś w 2-3 warstwach. Przy wymalowaniach renowacyjnych dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17 godzinach.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.

### WAŻNE INFORMACJE:

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

**DODATKOWE INFORMACJE****Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty**

Posiada atest higieniczny

**Zawartość LZO**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FR): 300 g/L (2010). Produkt zawiera max. 300 g/L.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

**Data ważności (miesiące)**

36

**Opakowania handlowe**

0,2 L | 0,9 L | 5,0 L | 10,0 L

**Data aktualizacji**

13.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.