

Dekoral EMALIA DO KALORYFERÓW



ZAKRES STOSOWANIA

Emalia do kaloryferów przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania elementów stalowych, miedzianych i żeliwnych w szczególności instalacji grzewczych. Odporna na działanie temperatur do +100°C.



GŁÓWNE CECHY



- Nieżółknąca
- Szybko-schnąca - nanoszenie drugiej warstwy po 4 h
- Odporna na wysokie temperatury do +100°C
- Silnie kryjąca
- Nie kapie

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	satynowy połysk
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000-2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,10-1,30

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 12 m²/L - przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	6h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	pędzel do kaloryferów, wałek Flock
Rozcieńczalnik	wodorocieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnię przeznaczoną do malowania oczyścić z zanieczyszczeń, przeszlifuj, odtłuść i wysusz.
- Surowe powierzchnie stalowe, żeliwne, miedziane zabezpieczyć PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- W przypadku malowania renowacyjnego, przed przystąpieniem do malowania powierzchnię przeszlifuj drobnopiętnym papierem ściernym.
- Do usunięcia tłuszczu z malowanej powierzchni stosuj wodę z dodatkiem detergentu.
- Stare, luźno przylegające farby bezwzględnie usuń, a odsłonięte miejsca zabezpiecz PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Powierzchnie oraz rurki miedziane starannie przeszlifuj drobnopiętnym papierem ściernym do odsłonięcia właściwej powierzchni.
- Spawy i zadziory wygładź szczotkami stalowymi i zabezpiecz PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Wszystkie elementy bezwzględnie odtłuść.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Nakładaj bezpośrednio na oczyszczone powierzchnie.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości maks. 2% objętości.
- Powłoka uzyskuje pełne właściwości eksploatacyjne po upływie 72 h.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj emalii i pozostałości po myciu narzędzi do zlewów i kanalizacji.

WAŻNE

- Maluj zawsze zimne kaloryfery w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FW): 140 g/L (2010).
Produkt zawiera max. 140 g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

0,75 L

Data aktualizacji

11.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.