

## Dekoral ENERGIA BARW



### ZAKRES STOSOWANIA



Akrylowa farba Dekoral ENERGIA BARW przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie nowoczesnych zagęstników sprawia, że farba nie chłapie podczas aplikacji, a dzięki dobrej mikrowentylacji podłoża umożliwia oddychanie ścian. Użyte pigmenty są odporne na działanie promieni UV, co gwarantuje trwałość kolorów. Polecana zarówno na tradycyjne tynki mineralne, jak i płyty gipsowo-kartonowe oraz gładzie. Produkt dostępny w sieci Leroy Merlin.

### GŁÓWNE CECHY



- Umożliwia oddychanie ścian
- Doskonale kryjąca
- Matowe wykończenie – maskuje niedoskonałości podłoża
- Odporna na zmywanie
- Wydajność 14 m<sup>2</sup>/L

### DANE TECHNICZNE



|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                   | 36 kolorów gotowych                                                                                                |
| Wygląd powłoki                          | mat                                                                                                                |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]  | 6500-9000                                                                                                          |
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ] | najwyżej 1,6                                                                                                       |
| Odporność na szorowanie                 | Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300. Klasa 3 wg PN-EN 13301. |

### APLIKACJA



|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość warstw i wydajność              | 2 warstwy   wydajność do 14 m <sup>2</sup> /L – przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża |
| Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C) | 3h                                                                                                               |
| Nanoszenie drugiej warstwy            | po 3h                                                                                                            |
| Sposób nanoszenia                     | natrysk, pędzel, wałek                                                                                           |
| Rekomendowane narzędzia marki ProGold | wałek Microfibre Extra, wałek Polyamide Power, wałek Microfibre Floor                                            |
| Rozcieńczalnik                        | wodorocieńczalny                                                                                                 |

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonnące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagruno marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża zastosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło maлярskie).
- Uciążliwe plamy i zatuszczenia zabezpiecz farbą NA PLAMY Renostyl Plus marki Dekoral.

### MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi maлярskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac maлярskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm maлярskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                    | Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300. Klasa 3 wg PN-EN 13301. |
| Atesty                   | Posiada atest higieniczny                                                                                          |
| Zawartość LZO            | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkt zawiera max. 30 g/L.            |
| Przechowywanie           | Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.                                                                        |
| Data ważności (miesiące) | 36                                                                                                                 |
| Opakowania handlowe      | 0,04 L   2,5 L                                                                                                     |
| Data aktualizacji        | 12.09.2024                                                                                                         |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.