

Dekoral EXPRESS TOP



ZAKRES STOSOWANIA



Dekoral EXPRESS TOP to szybko schnąca emalia akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, a także lamperii i kaloryferów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno do renowacji, jak i na nowe powierzchnie. Nakładanie emalii jest łatwe oraz szybkie - pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień (emalia jest sucha w dotyku już po jednej godzinie). Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki. Emalia może być stosowana w pomieszczeniach branży spożywczej - z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością

GLÓWNE CECHY



- Szybko schnąca - sucha w dotyku po 1 h
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na różne powierzchnie
- Gładka, elastyczna i odporna powłoka
- Łagodny zapach
- Wydajność - 16 m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 gotowych kolorów (16 kolorów satynowych, 10 kolorów matowych)
Wygląd powłoki	satyna, mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000-2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,050-1,350

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 16 m ² /L
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	4h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Extra Felt, wałek Felt, pędzel Oval, pędzel płaski
Rozcieńczalnik	wodorocieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odłuszc i wysusz
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj bezbarwnym Impregnatem Grunt R marki Dekoral. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalię możesz nanieść bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Nie maluj nagrzaných powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
- Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj GRUNTEM DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
- Usuń powłoki złuszczone i spękane.
- W celu zwiększenia przyczepności do laminowanych płyt MDF, powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji 120 i odpyl.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw - 2.
- Drugą warstwę nаноs po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas wysychania emalii.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj emalii i pozostałości po myciu narzędzi do zlewów i kanalizacji.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/L (2010). Produkt zawiera max. 130 g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

0,2 L | 0,5 L | 0,9 L | 2,5 L | 10,0 L

Data aktualizacji

13.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.