

Dekoral GRUNT DO DREWNA



ZAKRES STOSOWANIA

Grunt do drewna przeznaczony do pierwszego malowania przedmiotów z drewna i materiałów drewnopochodnych, jak: sklejka, płyta wiórowa, płyta OSB itp. Wyrównuje chłonność i odcień podłoża, ułatwiając malowanie. Obniża zużycie farb powierzchniowych.



GŁÓWNE CECHY



- Silnie kryjący
- Zmniejsza zużycie emalii
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Ułatwia malowanie
- Poprawia przyczepność

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	820-1040
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,70

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy wydajność do 12 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	6h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 6h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	pędzel płaski 6550, wałek Felt, wałek Extra Felt, wałek Nylon
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna.
- W przypadku występowania pleśni, sinizny i żywicy należy je usunąć.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna znajdującego się na zewnątrz to 15%.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochronnych, zaleca się zagruntowanie surowego drewna Pokostem Lnianym lub Impregnatem Grunt R marki Drewnochron (drewno eksploatowane na zewnątrz).
- Przed impregnacją powierzchnię drewna należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 120.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem (w ilości maks. 2% objętości).
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
- Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.

PRZYPADKOWE WSKAZÓWKI:

- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła, w pomieszczeniach zamkniętych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	ZN-SKDP-029
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 350g/L (2010). Produkt zawiera max. 350 g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,9 L 5,0 L
Data aktualizacji	13.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.