

## Dekoral MOC KOLORU



### ZAKRES STOSOWANIA

Farba lateksowa Dekoral MOC KOLORU przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii kryjących polimerów oraz odpowiedniego połączenia składników uzyskano bardzo dobre parametry aplikacyjne, doskonałe krycie oraz wysoką wydajność. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.



### GŁÓWNE CECHY



- 5 lat trwałości koloru
- Doskonałe krycie i komfort użytkowania
- Odporna na szorowanie
- Paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian

### DANE TECHNICZNE



Kolor	60 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500-9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,600
Odporność na szorowanie	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-C-81913. Zgodna z PN-EN-13300.

### APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy   wydajność do 14 m <sup>2</sup> /L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Polyamide Power, wałek Microfibre Floor
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże umyj wodą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatluszczenia zabezpiecz farbą izolującą NA PLAMY marki Dekoral.

### MALOWANIE



- Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia. Porady malarskie znajdziesz w Karcie Technicznej dostępnej na [www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl).
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Farby pochodzące z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

**DODATKOWE INFORMACJE****Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

<b>Norma</b>	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-C-81913. Zgodna z PN-EN-13300. ZN-PPGDP-018
<b>Atesty</b>	Posiada atest higieniczny
<b>Zawartość LZO</b>	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L.
<b>Przechowywanie</b>	Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
<b>Data ważności (miesiące)</b>	36
<b>Opakowania handlowe</b>	0,04 L   2,5 L   5,0 L
<b>Data aktualizacji</b>	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.