

Dekoral NA PLAMY



ZAKRES STOSOWANIA



GRUNT NA PLAMY przeznaczony do pokrywania plam po zaciekach wodnych, sadzy nikotynie, tłuszczach oraz innych produktach spożywczych. Ma charakter farby podkładowej izolującej plamy i wzmacniającej podłoże przed aplikacją farb wewnętrznych do ścian i sufitów. Długotrwale zabezpiecza powłokę farby przed rozwojem grzybów pleśniowych w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, tj. łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

GŁÓWNE CECHY



- Pokrywa zacieki i silne zabrudzenia
- Doskonała na tłuste plamy
- Zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów
- Bardzo dobre właściwości kryjące
- Doskonała przyczepność do podłoża

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	50-130
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,700

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy wydajność do 12 m²/L - w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	6h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Extra Felt, wałek Microfibre, wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Usuń stare, łuszczące się powłoki. Dobrze związane farby emulsyjne i olejne nie wymagają usunięcia.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.
- Ewentualne ubytki lub spękania podłoża uzupełnij odpowiednią zaprawą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Istniejące tłuste plamy zmyj wodą z dodatkiem detergentu i poczekaj do pełnego wyschnięcia podłoża.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem w ilości max. 2% obj.
- Farbę nawierzchniową nakładaj, po co najmniej 6h od nałożenia ostatniej warstwy wyrobu.
- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

WAŻNE:

- Maluj w temperaturze od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza maks. 60%.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	ZN-PPGDP-178
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 350 g/L (2010). Produkt zawiera max 350 g/L.
Przechowywanie	Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,4 L 0,9 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.