

## EMAKOL Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa



### ZAKRES STOSOWANIA



Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (takich jak: okna, drzwi, meble, lamperie, ogrodzenia itp.). Polecana do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

### GLÓWNE CECHY



- 6 lat ochrony
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Gruntoemalia – bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń
- Tworzy idealnie gładkie powłoki
- Obniżona zawartość rozpuszczalników
- Bardzo łatwa aplikacja – wystarczy 1 warstwa przy wymalowaniach renowacyjnych (tym samym kolorem)
- Wysoka wydajność (do 18m<sup>2</sup>/l)

### DANE TECHNICZNE



|   |  |
|---|--|
| <b>Kolor</b>                                  | połysk: biały + 21 kolorów gotowych, mat: biały + 7 kolorów gotowych |
| <b>Wygląd powłoki</b>                         | Połysk, mat  |
| <b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b> | 1600-2500  |
| <b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>  | 1,00-1,20  |

### APLIKACJA



|  |  |
|--|--|
| <b>Ilość warstw</b>                          | 1-2 → biały; 1-3 → kolory (w zależności od koloru)       |
| <b>Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)</b> | 17 h   |
| <b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>            | po 17 h  |
| <b>Sposób nanoszenia</b>                     | Wałek, Natrysk, Pędzel                                   |
| <b>Rekomendowane narzędzia marki ProGold</b> | Wałek Extra Felt, Wałek Felt, Pędzel Oval, Pędzel płaski |
| <b>Wydajność</b>                             | do 18 m <sup>2</sup> /l przy jednej warstwie             |
| <b>Rozcieńczalnik</b>                        | do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania                 |

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio nie malowane) zagruntuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować Grunt do drewna marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno w 2-3 warstwach.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
- Tynki mineralne (nowe) pod lamperie zagruntuj Pokostem Lnianym marki Drewnochron, a następnie, w celu ujednoczenia podłoża, Gruntem do drewna marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpył. Usuń powłoki złuszczone i spękałe.

## MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max. 2% obj. rozcieńczalnika.
- Maluj za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony i silnego krycia wyrób nanoś w 2-3 warstwach. Przy wymalowaniach renowacyjnych dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17h.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.

### WAŻNE INFORMACJE

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Norma</b>               | ZN-PPGDP-016  |
| <b>Atesty</b>              | Produkt posiada atest higieniczny   |
| <b>Zawartość LZO</b>       | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FR): 300 g/l (2010).<br>Produkt zawiera max. 300 g/l.              |
| <b>Przechowywanie</b>      | Przechowywać w temperaturze: 0-30°C  |
| <b>PKWiU</b>               | 20.30.12.0  |
| <b>Data ważności</b>       | 36 miesięcy od daty produkcji   |
| <b>Opakowania handlowe</b> | 0.2L   0.9L   5L   10L (biały)  |
| <b>Data aktualizacji</b>   | Listopad 2023   |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.